

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 47С от 22.05.2017 г.

Основание для проведения испытаний Направление № 3 от 15.03.2017 г. ОС «ВНИИСТРОМ
НЦК-Сертификация» ООО «ВНИИСТРОМ «НЦК»

Наименование продукции Кирпич керамический пустотелый клинкерный
размера 240×115×71мм

Испытание на соответствие ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие
технические условия»

Предъявитель образцов ООО «ТермоБрик»

Производитель продукции Deppe Backstein-Keramik GmbH (Германия)

Дата получения образцов 15.03.2017 г., акт отбора образцов от 15.03.2017 г.

Методы испытаний ГОСТ 530-2012, ГОСТ 7025-91, ГОСТ 8462-85, ГОСТ 473.1-81

Средства измерения пресс гидравлический ИП-2500М (св-во о поверке № СП 1282274 до 02.06.17 г.);
пресс гидравлический ИП-500М (св-во о поверке № АА 2267936 до 22.05.2017 г.);
угольник поверочный 90° УШ 400 (св-во о поверке № АА 3303048 до 26.10.2017 г.);
линейка металлическая 0...300 мм (св-во о поверке № АА 3298441 до 11.10.2017 г.);
штангенциркуль ШЦ II-250-0,1 (св-во о поверке № АА 3298451 до 11.10.2018 г.);
весы НВ-60KGL (св-во о поверке № АА 2285195 до 05.04.2018 г.);
весы лабораторные ВЛ-210 (св-во о поверке № АА 2285196 до 05.04.2018 г.);
секундомер механический (св-во о поверке № АА 3301983 до 25.10.2017 г.);
камера морозильная LIEBHERR (аттестат № АА 3297870 до 12.10.2017 г.);
сушильный шкаф ШСП-0,25-200 (аттестат № 3297872 до 12.10.2017 г.)

Дата испытаний 15.03.2017 г. – 22.05.2017 г.

Результаты испытаний приведены в Приложении 1 на пяти страницах

Примечания.

1. Перепечатка протокола запрещена.
2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Руководитель
Испытательной лаборатории
ООО «ВНИИСТРОМ «НЦК»



П.В. Котов
Подпись

**Испытательная лаборатория ООО «ВНИИСТРОМ «НЦК»
Приложение 1 к Протоколу сертификационных
испытаний № 47С от 22.05.2017 г.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
кирпича керамического пустотелого клинкерного формата 1,0 НФ размера 240×115×71 мм
(изготовитель – Derre Backstein-Keramik GmbH (Германия))**

Маркировка образцов в ИЛ: С/Тб.кп.т.17

№ п/п	Номера образцов	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний					
				Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя		Длина	Ширина	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8					
1.	1 – 35	Отклонение от номинальных размеров: – по длине – по ширине – по толщине	мм мм мм	ГОСТ 530-2012 п. 4.2.2	240±4 115±3 <u>71±2</u> лицевой <u>71±3</u> рядовой	ГОСТ 530-2012 п. 7.3.2	Отклонение	Ширина	Отклонение	Толщина	Отклонение	
	1						237	-3	114	-1	71	0
	2						240	0	115	0	70	-1
	3						237	-3	115	0	71	0
	4						240	0	115	0	71	0
	5						237	-3	114	-1	71	0
	6						237	-3	114	-1	71	0
	7						238	-2	115	0	71	0
	8						240	0	116	1	71	0
	9						237	-3	114	-1	70	-1
	10						238	-2	115	0	70	-1
	11						236	-4	114	-1	70	-1
	12						236	-4	115	0	70	-1
	13						237	-3	115	0	70	-1

Приложение 1 к Протоколу сертификационных испытаний № 47С от 22.05.2017 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	1 - 35	Вид и размер пустог: - сторона квадратных, диаметр цилиндрических - ширина шелевидных	мм	ГОСТ 530-2012 п. 4.2.5	≤ 20	ГОСТ 530-2012 п. 7.3.3	8 -
6.	1 - 35	Толщина наружных стенок	мм	ГОСТ 530-2012 п. 4.2.5	≤ 16 ≥ 12	ГОСТ 530-2012 п. 7.3.3	13 у всех образцов 22 - 28 у всех образцов
7.	1 - 35	Внешний вид	-	ГОСТ 530-2012 п. 5.1.1	По соглашению сторон	ГОСТ 530-2012 п. 5.1.1	кирпич темного тона с шелевидны- ми пустотами, с гладкой поверхно- стью, с фаской на вертикальных ребрах
8.	21 - 25	Общая площадь вслучи- вающихся включений (про- цент от площади верти- кальных граней)	%	ГОСТ 530-2012 п. 5.1.2	≤ 0,2 для лицевых	ГОСТ 530-2012 п. 7.5	0,000; 0,000; 0,000; 0,000
9.	26 - 30	Наличие высолов	-	ГОСТ 530-2012 п. 5.1.3	≤ 1,0 для рядовых. Не допускаются для лицевых и клинкерных Не регламентируются для рядовых.	ГОСТ 530-2012 п. 7.8	Отсутствуют
10.	1 - 35	Дефекты внешнего вида: - отбитости углов глуби- ной, отбитости ребер и граней длиной более 15 мм - отбитости углов глуби- ной, отбитости ребер и граней длиной не более 15 мм	шт.	ГОСТ 530-2012 п. 5.1.4, табл. 4	не допускаются для лицевых; не более 4 для рядовых не более 2 для лицевых; не регламентируются для рядовых	ГОСТ 530-2012 п. 7.3.1, 7.3.5	0; 0;

